

Schooner Gold

Vernici trasparenti

Vernice molto brillante con tecnologia UV avanzata.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vernice molto brillante con tecnologia UV avanzata dal colore ambrato tradizionale che esalta l'aspetto naturale del legno. L'eccezionale ritenzione della brillantezza e del colore si mantengono per tutta la durata del prodotto.

- * Una miscela di Filtri UV, HALS e resine nella nostra vernice monocomponente più duratura.
- * Formulazione ad alto spessore e rapida essiccazione con eccellenti proprietà di dilatazione.
- * Si ottiene una finitura professionale in 4-6 mani; carteggiando ogni 2 mani.
- * Adatto all'uso su tutti i tipi di legno inclusi legni oleosi come il Teak e l'Iroko.

INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

Colore	YVA500
Finitura	Elevata Lucentezza
Peso Specifico	0.9
Volumi Solidi	48%
Vita da scaffale media	2 anno
VOC	408 g/lt
VOC (EU)	440.71 g/kg Direttiva Europea sull'Emissione di Solventi (Consiglio Direttivo 1999/13/EC)
Pezatura	750 ml, 2.5 lt

DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

	Essiccazione			
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Fuori polvere	4 ore	3 ore	2 ore	1 ore
Secco in profondità	12 ore	9 ore	6 ore	3 ore

Ricoperto con	Ricopertura							
	Temperatura del supporto							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Compass	16 ore	1 mesi	14 ore	1 mesi	12 ore	1 mesi	8 ore	1 mesi
Goldspar	16 ore	1 mesi	14 ore	1 mesi	12 ore	1 mesi	8 ore	1 mesi
Goldspar Satin	16 ore	1 mesi	14 ore	1 mesi	12 ore	1 mesi	8 ore	1 mesi
Original	16 ore	1 mesi	14 ore	1 mesi	12 ore	1 mesi	8 ore	1 mesi
Schooner	16 ore	1 mesi	14 ore	1 mesi	12 ore	1 mesi	8 ore	1 mesi
Schooner Gold	16 ore	1 mesi	14 ore	1 mesi	12 ore	1 mesi	8 ore	1 mesi

APPLICAZIONE E IMPIEGO

Preparazione

LEGNO PRECEDENTEMENTE VERNICIATO

In Buone Condizioni Pulire con i diluenti. Carteggiare omogeneamente con carta di grana 280-320. Rimuovere la polvere della carteggiatura con diluenti.

In Cattive Condizioni Rimuovere tutti i cicli precedenti.

Applicare 2-6 mani, fino al raggiungimento della finitura desiderata. Carteggiare ogni 2 mani* utilizzando carta di grana 320-400. Rimuovere la polvere della carteggiatura con un panno antipolvere.

LEGNO NUDO Carteggiare/levigare con carta abrasiva di grado 80-180 e poi con carta di grado 280. Pulire la superficie pennellando, spolverando o strofinando. Se la pulizia avviene con solvente attendere che si asciughi completamente prima di applicare la prima mano di vernice.

LEGNI OLEOSI es. Teak Deve essere adeguatamente sgrassato (si raccomanda Diluente No.1) e preparato prima dell'applicazione di Schooner Gold. Assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta prima di applicare la prima mano. Primerizzare, se necessario, con Clear Wood Sealer Fast Dry.

Pennello/Rullo Se non si applica Clear Wood Sealer Fast Dry, diluire la prima mano al 50% con il Diluente No. 1. Applicare la seconda mano diluita 25% con il Diluente No. 1. Le mani successive possono essere diluite fino ad un massimo del 15% in base alla temperatura ambiente, le condizioni d'applicazione e la preferenza personale. Applicar altre 4-6 mani (pennello)/ 5-8 mani (rullo), fino al raggiungimento della finitura desiderata. Carteggiare ogni 2 mani* utilizzando carta di grana 320-400. Rimuovere la polvere della carteggiatura con un panno antipolvere.

* Il risultato estetico può essere ulteriormente migliorato carteggiando ogni mano.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare www.yachtpaint.com.

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Rif:4168 Schooner Gold Data emissione:15/12/2014

AkzoNobel

Schooner Gold

Vernici trasparenti

Vernice molto brillante con tecnologia UV avanzata.



Metodo	Versare in un contenitore separato la quantità che stimate di applicare. Non utilizzare direttamente dalla lattina. Passare la pittura attraverso un filtro per togliere eventuali contaminazioni. Non applicare a spessori troppo alti.
Suggerimenti	<p>Miscelazione Mescolare bene prima dell'uso.</p> <p>Diluente Pennello - YTA800 Diluente No. 1. Spruzzo - YTA085 Diluente N.3.</p> <p>Diluizione Diluire la prima mano al 50%. Applicare la seconda mano diluita 25% con il Diluente No. 1. Le mani successive possono essere diluite fino ad un massimo del 15% in base alla temperatura ambiente, le condizioni d'applicazione e la preferenza personale per ottenere la finitura migliore.</p> <p>Solvente di Pulizia Diluente N.1 (YTA800).</p> <p>Spruzzo Convenzionale (Applicazione a spruzzo - solo per uso professionale) Barattolo sotto pressione: 1-2 bar 14.5-29 psi (pressione della pistola), 8-10 psi (pressione dell'aria) Diametro Ugello: 1.2-1.4 mm. Diluire al 25-30% con il Diluente N.3.</p> <p>Pennello Utilizzare sempre un pennello pulito che deve essere utilizzato esclusivamente per la verniciatura. Pulire i pennelli prima dell'uso.</p> <p>Rullo Se si applica a rullo, utilizzarne uno a pelo raso, poi stendere il prodotto con un pennello pulito di setole naturali o un tampone per prevenire l'intrappolamento di bolle d'aria nel film.</p> <p>Altro Questi dati costituiscono un'indicazione. La tecnica applicativa personale come pure le particolari condizioni ambientali possono comportare regolazioni differenti.</p> <p>Quando si applica Schooner Gold a pennello o rullo, può essere necessario variare il numero di mani applicate in modo da raggiungere lo spessore del film asciutto totale specificato dal ciclo.</p>
Punti Importanti	<p>Non lasciare mai il legno nudo esposto per lunghi periodi di tempo in quanto assorbirà umidità.</p> <p>Evitare di usare Schooner Gold direttamente dalla lattina poiché ciò porta il prodotto ad invecchiare prima e favorisce contaminazioni nella confezione. Il mancato rispetto dei tempi di essiccazione causerà essiccazione impropria, ritiri e perdita di adesione. Evitare di pitturare sotto i raggi solari diretti. Utilizzare solo sopra la linea di galleggiamento.</p> <p>Utilizzare solo diluenti raccomandati.</p> <p>Formulato per uso sugli esterni.</p> <p>Se si superano gli intervalli massimi di ricopertura, carteggiare con carta abrasiva di grado 280-320.</p> <p>La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo 10°C/50°F e massimo 29°C/85°F. La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra minimo 10°C/50°F e massimo 35°C/95°F. La temperatura superficie dovrebbe essere compresa tra minimo 10°C/50°C e massimo 29°C/85°F.</p>
Compatibilità/Substrati	Può essere utilizzato direttamente sui legni oleosi come il Teak e l'Iroco quando è diluito come per la primerizzazione. Non applicare vernici bicomponenti su vernici monocomponenti.
Numero di Mani	Legno precedentemente verniciato: 2-4 mani non diluite (4-6 mani se diluite). Legno nudo: Primerizzare con 2 mani diluite. Seguite da 4 mani piene oppure 4-6 mani se diluite.
Resa	(Teorica) - 14.3 m ² /lt a pennello (Pratica) - 12.9 m ² /lt a pennello
Spessore Film Asc. Raccomandato per mano	35 micron asciutti
Spessore Film Bag. Raccomandato per mano	70 micron bagnati
Metodi di applicazione	Pennello, Rullo, Spruzzo Convenzionale (Applicazione a spruzzo - solo per uso professionale).

TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Immagazzinaggio	<p>INFORMAZIONI GENERALI: Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di Schooner Gold è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.</p> <p>TRASPORTO: Il prodotto deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.</p>
Sicurezza	<p>INFORMAZIONI GENERALI: Indossare sempre guanti, occhiali protettivi e tuta per la protezione della pelle. Gli utilizzatori devono assicurarsi di essere in possesso di una copia della scheda sicurezza del prodotto e di essere a conoscenza di tutte le indicazioni di sicurezza prima dell'uso. Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico.</p> <p>SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento.</p>
NOTE IMPORTANTI	<p><i>L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.</i></p>

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare www.yachtpaint.com.

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.